

Microlen® CO-08

Especificaciones Specifications	Método Method	Unidad Unit	Valor Value
Espesor / Thickness	IE- 03	mm	≥ 32
Largo / Length	IE- 03	mm	≥ 2000
Ancho / Width	IE- 03	mm	≥ 1000
Densidad (Piel a piel) Density (Skin to Skin)	IE- 04	Kg/m ³	125 ± 15
Tamaño de celdilla Cell size	IE- 09	mm	≤ 0,29
Propiedades (valores medio) Properties (average values)			
Alargamiento a la rotura / Elongation at break	IE- 06	%	490
Resistencia a la tracción / Tensile strength	IE- 06	KPa	1220
Resistencia a la compresión Compression strength Deformación 10% / (10% compression) Deformación 25% / (25% compression) Deformación 50% / (50% compression)	IE- 05	KPa	79 118 212
Compresión remanente 25%, 22 h. Compression Set 25%, 22h. A ½ hora / (½ h recovery) A las 24 horas / (24 h recovery)	IE- 07	%	6 3
Dureza Shore / Shore Hardness	IE- 08	°°	69
Absorción máxima de agua a 28 días Max. water absorption after 28 days	DIN 53428	Vol%	1
Temperatura máxima de empleo Maximun working Temperature	IE- 02	° C	75
Conductividad térmica / Thermal conductivity A 10° C / (at 10° C) A 40° C / (at 40° C)	ISO 2581	W/mK	
Combustibilidad 10 mm de espesor Fammability thickness 10 mm	ISO 3795	mm/min	≤ 100
Reacción al fuego (dependiendo de la aplicación) Reaction to fire (depending on the applications and colours)	UNE 23 727 NF P 92 507		
Resistividad superficial (6 meses) Surface resistivity (6 months)	UNE 21303	Ω	

Esta información técnica no constituye, por nuestra parte, ni garantía ni compromiso. Sólo las ESPECIFICACIONES precisan los límites de nuestro compromiso.
This technical information does not constitute either a guarantee or an engagement. Only the SPECIFICATIONS require our engagement.



IE- 03	ISO 1923
IE- 04	ISO 845
IE- 05	ISO 844
IE- 06	ISO 1923
IE- 07	ISO 1856-B

Colores:	Antracita-Z, Ortopédico,
Colours:	

Rev. 27-5-09

www.okcompany.com / info@okcompanysa.com
www.okcompany.es / infotec@okcompanysa.com

O.K.COMPANY, S.A.
 Pol. Ind. La Serra II, Parc. 3 a 7
 25320 - Anglesola - Lleida - (Spain)
 Tel. 34 - 973 518; Fax.: 34 - 973 308 520
 Export., fax.: 34- 973 308 509